

タイト・グラスター ドクターQシリーズ

株式会社マノール

〒120-0047 東京都足立区宮城2-4-16
TEL 03-3927-1331 FAX 03-3927-1334
URL <http://www.manol.co.jp/>
mail toiawase@manol.co.jp

【拠点】福島営業所(福島市、TEL.024-591-1131)、盛岡営業所(盛岡市、TEL.019-641-1131)、大阪営業所(大阪市、TEL.06-6927-3132)



【タイト・グラスター】

タイト・グラスターは超速硬、高流動性で無収縮なモルタル材である。

特長

- ・20分～30分で硬化し、60分で実用強度
- ・材令28日で50N/mm²以上の高強度
- ・収縮がなく、流動性に優れている
- ・スピード施工、工期短縮に最適

用途

- ・マンホールの嵩上げ改修
- ・フェンスや手摺り、門扉の基礎
- ・管工事の充填・固着
- ・各種緊急工事、復旧工事、補修工事
- ※アルミ建材への使用は絶縁養生が適している



使用方法

1. 施工個所の汚れや埃等をできるだけ取り除く。
2. 粉体と水をハンドミキサーにて3分間混練する。
3. 可使時間に注意し、施工箇所へ流し込む。

【ドクターQシリーズ】

ドクターQシリーズは、特殊速硬性セメントに、珪砂・特殊軽量骨材・繊維および混和剤を調合した速硬性プレミックスモルタルである。施工箇所、塗厚および使用目的等の条件に合わせて各種取り揃えられている。

特長

1. 硬化が速く、高強度が得られる。常温では、約3時間で次工程が可能である。
2. 作業性に優れ、現場管理が容易である。コテ切れが良く施工後の養生も短期間で済む。
3. 既調合品なので、品質が安定しており、ポリマーディスバージョンとの組み合わせで優れた諸物性が得られる。
4. ドクターQシリーズとして数種類準備しているため、各種工事内容に応じて、種類を選定できる。

用途

- ・モルタルコンクリートの欠け補修
- ・クラック補修、不陸調整
- ・コンクリート片の剥落防止
- ・ジャンカ、打ち継ぎ部の補修

【マノール特殊防水剤】

マノール特殊防水剤は、長年にわたる防水剤の使用実績を基に開発したコンクリート用の防水・防湿剤である。製造添加時に空気連行による強度低下を減少させ、スランプや空気量への影響を抑えた混和剤である。

- ・NETIS登録 ((旧)TH-150009-A)

特長

1. セメント粒子に防水性を与えて吸水量・透水量を減少。
2. 特殊防水剤を混入したコンクリートは防水効果が期待。
3. 現場混入タイプなので使用方法が簡単。
4. 白華現象(エフロレッセンス)の発生を低減。

用途

1. 屋上・ベランダなどの防水コンクリート
2. 土間・住宅基礎のコンクリート防水・防湿用

